



SE 510 SISI VITAL

Silikón/silikátová omietka

HASIT
Prírodné lepšie stavať

Oblasti použitia: Paropriepustná silikón-silikátová štruktúralna priemyselne vyrábaná omietka na silikónovej a silikátovej báze v ihneď použiteľnom stave. So zvýšenou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. V rôznych štruktúrach, zrnitostiach a farebných odtieňoch podľa vzorkovníka výrobcu. Ako konečná povrchová úprava vonkajších a vnútorných starých a nových omietok a zatepľovacích systémov (ETICS).

Vlastnosti:

- Vynikajúce spracovanie
- Odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Paropriepustnosť
- Vysoká vodeodpudivosť
- Vhodná pre ETICS (zatepľovací systém)

Materiálové zloženie:

- Draselné vodné sklo
- Emulzia silikónovej živice
- Disperzné spojivo
- Minerálne plnivo

Expedícia: V PE recyklovateľných nádobách o obsahu 25 kg.



Podklad: Musí byť rovný, nosný, suchý, bez prachu a nečistôt.

Príprava podkladu: Nerovnosti je nutné vopred vyrovnať (jadrovú omietku je potrebné najprv zrovnať škrabkou). Betónové podklady nie je nutné penetrovať. Ostatné minerálne podklady je potrebné penetrovať min. 5 hodín pred nanášaním omietky prípravkom **Pudzgrund Prémium**. Sadrokartóny natrieť neriedeným prípravkom **Pudzgrund Prémium**, spoje medzi doskami zo sadrokartónu natrieť 2x.

Príprava materiálu: Pred použitím a pri riedení (podľa potreby), je nutné hmotu dôkladne premiešať, najlepšie elektrickým miešadlom. Podľa potreby je možné hmotu riediť vodou. Maximálne 2%.

Spracovanie: Štruktúralne omietky nanášame podľa veľkosti zrna oceľovým hladítkom. Škrabanú (Rillenstruktur) omietku nanášame buď vodorovne, zvisle, prípadne krúživým pohybom plastovým hladítkom. Zrnitú omietku (Kornstruktur) nanášame krúživým pohybom plastovým hladítkom. Omietku pre povrchovú úpravu valčekom (Rollen) nanášame oceľovým hladítkom a štruktúru tvarujeme (napr. pomocou reliéfnych valčekov). Používame čisté nehrdzavejúce náradie a nádoby. Jednotlivé pohľadové plochy nanášame bez prerušenia „čerstvé do čerstvého“, čím sa vyhneme stopám po lešení a odlišnej štruktúre.

Podmienky pri spracovaní: Výrobok nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a vyššej ako 30°C (pri teplotách nad 25°C doporučujeme plochu zatieniť), za silného vetra, dažďa, vysokej vlhkosti a silného slnečného svitu na omietané plochy! Podmienky platia i pre dobu schnutia.

Konečná úprava: Štruktúra omietky sa vytvára pohybmi plastovým hladítkom prípadne reliéfnym valčekom.

Dôležité upozornenie: Dodatočné pridávanie kameniva a prísad do hotovej maltovej zmesi je neprípustné!

Kvalita: Je nepretržite sledovaná vlastným laboratóriom.

Skladovanie: Minimálna doba 12 mesiacov v pôvodných dobre uzavretých obaloch v chlade. Chrániť proti mrazu. Dátum výroby je uvedený na obale.




SE 510 SISI VITAL

Silikón/silikátová omietka

HASIT
Prirodzene lepšie stavať

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí vymývajte 10 - 15 minút veľkým množstvom vody, pri zásahu kože vyzlečte zasiahnutý odev a kožu umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností vždy vyhľadajte lekárske ošetrovanie a lekárovi predložte k nahliadnutiu obal alebo etiketu.

Technické parametre:						
Spôsob balenia:						
kg/ Bal:	25 kg					
Zrornosť:	0 - 1 mm	0 – 1,5 mm	0 – 2 mm	0 – 3 mm	0 – 2 mm	0 – 3 mm
Štruktúra:	Rollen	Korn	Korn	Korn	Rillen	Rillen
Sporteba:	2,0 kg/m ²	2,4 kg/m ²	3,0 kg/m ²	4,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	4,0 kg/m ²
Pokyny pre spotrebu:	Údaje o spotrebe nie sú smerodajné hodnoty a závisia na podklade a technike spracovania.					

Upozornenie: Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice pre spracovávanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam. Odchýlky sa môžu vyskytnúť v závislosti na spôsobe práce, podklade a poveternostných vplyvoch. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.