



Glättputz 140

Sadrovová penná omietka (gletovanie)

Oblasti použitia: Ako jednovrstvová sadrovová penná omietka určená predovšetkým na strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov, betónu a ľahčených stavebných prvkov vo vnútorných priestoroch s bežnou vlhkosťou, vrátane domácich kuchýň a kúpeľní, s výnimkou vyslovene vlhkých priestorov. Nevhodná na vlhké alebo soľou namáhané podklady. Určená na hladené (gletované) povrchové úpravy.

Vlastnosti:

- Vynikajúce strojné spracovanie
- Veľmi dobrá príľnavosť
- Veľmi vysoká výdatnosť
- Schopnosť regulovať vlhkosť

Materiálové zloženie:

- Hydrát
- Sadra
- Kvalitný drvený vápenec
- Organické podiely ≤ 1%

Expedícia: V papierových vreciach hmotnosti 40 kg alebo voľne ložený v silách.



Podklad: Musí byť suchý, nosný, rovinný, bez prachu a iných nečistôt. Odstrániť sa musia separačné prostriedky ako odformovací vosk a pod. Nerovnosti a preliachy sa musia vyrovnáť a vysušiť. Podklad sa musí preveriť a pripraviť.

Príprava podkladu: Silne nasiakavé podklady (pórobetón) upraviť **Hasit Aufbrennsperre**. Pri všetkých nosičoch omietky a osobitných stavebných výrobkoch (napr. ľahké stenové dosky, roletové skrinky, polystyrénové dosky a pod.) treba zohľadniť smernice na prípravu podkladu výrobcu. Podklady z betónu, dosky zo sadrokartónu treba zásadne vopred upraviť výrobkom **Hasit Putzhaftvermittler!**

Príprava materiálu: 1 vrece 40 kg Glättputz 140 rozmiešame s cca 14l vody (pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008) elektrickým miešadlom alebo kontinuálnou miešačkou. Dodatočné pridávanie plnív a prísad k hotovej maltovej zmesi je neprípustné! Nemiešajte s inými materiálmi.

Spracovanie: Všetkými bežnými omietacími strojmi alebo ručne. Pri spracovaní naniesť požadovanú vrstvu omietky (min. 10mm, max. 25mm), zrovnať sťahovacou latou a pri začiatku tuhnutia rozfilcovať povrch špongiou a následne dokonale zahľadiť (zagletovať) oceľovým hladítkom. Škáry medzi rôznymi stavebnými prvkami preklenúť armovacou tkaninou odolnou proti alkáliám, tkaninu umiestniť do hornej tretiny hrúbky omietky. Po dokonalom vyschnutí omietky sa doporučuje používať náterové hmoty.

Podmienky pri spracovaní: Nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Počas tuhnutia chrániť omietnuté plochy pred vysokými teplotami (umelé vykurovanie, priame slnečné žiarenie) a mrazom.

Konečná úprava: Povrch sa upravuje gletovaním.

Dôležité upozornenie: Pri aplikácii omietok sa odporúča dodržiavať pokyny a zásady uvedené v **STN EN 13914-1 (2)**.

Kvalita: Je nepretržite sledovaná vlastným laboratóriom.

Skladovanie: Minimálna doba 6 mesiacov. Pri skladovaní je nutné materiál chrániť pred pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (najviac 65 %) ! Dátum výroby je uvedený na obale.



Glättoputz 140

Sadrovová penná omietka (gletovanie)

Upozornenie: Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice pre spracovávanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam. Odchýlky sa môžu vyskytnúť v závislosti od spôsobu práce, podkladu a poveternostných vplyvov. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.