



## FEIN-Kalkputz 162

### Jemná vápenná omietka - štuk

**Oblasti použitia:** Ako jemná vápenná omietka (štuk) pre povrchovú úpravu všetkých typov jadrových omietok predovšetkým vo vnútorných aj vnútorných priestoroch.

**Vlastnosti:**

- Vynikajúce spracovanie
- Veľmi dobrá priľnavosť
- Vysoký výkon
- Biela barba

**Materiálové zloženie:**

- Hydrát
- Biely cement
- Kvalitné piesky
- Organické podiely ≤ 1%

**Expedícia:** V papierových vreciach hmotnosti 30 kg.



**Podklad:** Musí byť suchý, bez prachu a nečistôt. Hladké plochy vopred zdrsniť mriežkovou škrabkou. V prípade teploty vzduchu nad +25°C podklad navlhčiť vodou.

**Príprava podkladu:** Hladké plochy najprv zdrsniť mriežkovou škrabkou.

**Príprava materiálu:** 1 vrece 30 kg **FEIN-Kalkputz 162** rozmiešame s cca 12L vody (pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008) elektrickým miešadlom alebo kontinuálnou miešačkou. Dodatočné pridávanie plnív a prísad k hotovej maltovej zmesi je neprípustné! Nemiešajte s inými materiálmi.

**Spracovanie:** Omietka sa nanáša ručne na podklad plastovým alebo oceľovým hladítkom a pri začiatku tuhnutia sa povrch upraví hubkou alebo filcom. Hrúbka vrstvy omietky max. 2 mm.

**Podmienky pri spracovaní:** Nespracovávať pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! Počas tuhnutia chrániť omietnuté plochy pred vysokými teplotami (umelé vykurovanie, priame slnečné žiarenie) a mrazom.

**Konečná úprava:** Povrch sa upravuje filcovaním.

**Dôležité upozornenie:** Pri aplikácii omietok je potrebné dodržiavať pokyny a zásady podľa **STN EN 13914-1 (2)**.

**Kvalita:** Je nepretržite sledovaná vlastným laboratóriom.

**Skladovanie:** Minimálna doba 9 mesiacov. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (najviac 65 %)! Dátum výroby je uvedený na obale.

**Bezpečnostné pokyny:** Maltová zmes dráždi oči a kožu. Nebezpečenstvo podráždenia pri styku s kožou - u citlivých osôb môže vyvolať alergické ochorenie kože. Pri práci zamedziť styku malty s kožou a očami. Vdychovaniu prachu zabráňte používaním vhodných ochranných pomôcok. Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a v prípade potreby ochranné okuliare alebo tvárový štít. **Uchovávajte mimo dosah detí !**


**Prvá pomoc:** Pri kontakte s očami je potrebné ich vymývať 10 - 15 minút veľkým množstvom vody, pri zásahu kože vyzlečte zasiahnutý odev a kožu umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností vždy vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu obal alebo etiketu.



## FEIN-Kalkputz 162

Jemná vápenná omietka - štuk

### Technické parametre:

Spôsob balenia:	
kg/ Bal:	30 kg
Zrornosť:	0 – 0,5 mm
Spotreba:	cca 2,7kg / m <sup>2</sup> / 2mm
Výdatnosť:	22L / 30kg
Pokyny pre spotrebu:	Údaje o spotrebe nie sú smerodajné hodnoty a závisia na podklade a technike spracovania.
Objemová hmotnosť v suchom stave:	1300 - 1650 (kg/m <sup>3</sup> )
Pevnosť v tlaku:	CSI
Prídržnosť:	≥0,1 (N/mm <sup>2</sup> )
Kapilárna nasiakavosť:	W0
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ:	≤ 21
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:	≤0,67 (W/m.K)
Reakcia na oheň:	A1
Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie):	min.10 cyklov
Klasifikácia (EN 998-1):	<b>GP</b>

#### Upozornenie:

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice pre spracovávanie a zodpovedajú naším súčasným znalostiam a skúsenostiam. Odchýlky sa môžu vyskytnúť v závislosti od spôsobu práce, podkladu a poveternostných vplyvov. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.